

GRAFFITI BARRIER COATING

Type

Anti-graffiti.

Anvendelsesområde

Til behandling af udvendige, sugende, ru og glatte overflader, som tåler vand. F.eks. beton, mursten, puds, skilte og lign.

Brugsanvisning

Påføring:

Overfladen rengøres. Normalt er spuling med vand tilstrækkeligt, brug evt. en kost eller børste til at løsne fastsiddende snavs. Lad overfladen tørre. Herefter påføres produktet med airless sprøjte, rulle eller pensel. Tørretid ca. 6 timer ved +25°C og ca. 24 timer ved +15°C. Påfør ikke produktet ved udsigt til regnvej.

Dosering:

Sugende og ru overflader: Anvendes ufortyndet.

Glatte overflader: Fortyndes 1:1 med vand.

Påfør ca. 1 liter pr. 10 m².

Fjernelse af graffiti:

Overfladen påføres et alkalisk rengøringsmiddel, f.eks. Alka Foam fortyndet 1:20, lad virke i 5-10 minutter og skyl af med højtryksrensere. Alternativt anvendes hedtvandsrensere (60-70°C) uden rengøringsmiddel.

Genbehandling:

Efter fjernelse af graffiti genbehandles overfladen.

Endvidere skal overfladen genbehandles ca. 1 gang pr. år. Er overfladen udsat for slagregn, skal der genbehandles oftere – typisk 2-4 gange pr. år. Den gamle behandling fjernes før genbehandling – se fjernelse af graffiti.



EGENSKABER

- Efterlader en usynlig film, som forhindrer graffiti-maling og tusch i at hæfte på overfladen.
- Virker smuds- og vandafvisende.
- Diffusionsåben.
- Kan ikke bruges på ubehandlet jern.

PRODUKTDATA

pH: 9,5 i koncentrat.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 09.06.10

Prod. nr. 1357



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se