

ZINK SPRAY

Type

Koldgalvanisering i aerosoldåse.

Anvendelsesområde

Anvendes til overfladebehandling af metal for at modvirke korrosion.

Brugsanvisning

Løs rust og glødeskaller fjernes med en stålbørste.

Ryst dåsen godt i ca. 30 sek. medens kuglen roterer frit.

Sprayes i et tyndt lag til det ønskede resultat er opnået.

Berøringstør/støvtør: ca. 5 minutter.

Kan overmales: efter 12 timer.

Gennemhærdet: ca. 24 timer.

EGENSKABER

- Meget god dækkeevne, kræver ingen yderligere maling eller forsegling, men kan overmales hvis ønskelig.
- Danner en galvanisk barriere på nye metalflader, som modvirker rustdannelse.
- Rækkeevne: ca 3 m² pr. dåse.



PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temp. over 50°C.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 11.05.2011

Prod. nr. 540541

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se