

# EPOXY PRIMER



## Type

2-komponent klar epoksy-primer.

## Bruksområde

Brukes på betonggulv samt reparasjon av sprekker, hull o.l. i betonggulv, mur, puss, lasteramper, lagergulv, våtrom m.m. Anbefales i landbruket til spaltegulv, rundt forbokser, under drikkeventiler, siloer, melkerom, gangarealer m.m.

## Bruksanvisning

### Blandingsforhold

65 vektdeler Komp. A og 35 vektdeler Komp. B. Tørrstoff: 100 %. Åpningstid/potllife: Ca. 35 minutter ved +15°C. Min. gulvtemp.: +10°C. Herdetid etter siste behandling: minst 24 timer før det tas i bruk. Herder gulvet med temp. under +15°C er herdetiden minst 48 timer. Full styrke oppnås etter 5-7 døgn.

### Forbehandling

Nye betonggulv må være helt tørre og fri for smuss, olje o.l. Betongen bør alltid testes for fukt ved hjelp av en plastfolie. Overflaten høytrykksspyles og påføres ALKA CIP fortynt 1:5 med vann. Etter 15-30 minutter høytrykksspyles overflaten og skylles grundig. Gjenta evt. behandlingen. Når overflaten er tørr fjernes evt. slamlag og løstsittende betong med karborundumsliper, fresning, syrevask, sandblåsning e.l. Deretter støvsuges grundig.

### Selvtjevneende belegning

Bland først EPOXY PRIMER Komponent A og B. Tilsett deretter ca. 1,7 vektdeler FLOW FILLER til 1 vektdel EPOXY PRIMER. Forbruk: ca. 1 kg pr. m<sup>2</sup>.

### Reparasjonsmasse

Tilsett ca. 5-6 vektdeler REP FILLER til 1 vektdel EPOXY PRIMER. Dette gir ca. 3 liter reparasjonsmasse tilsvarende 3 mm/m<sup>2</sup>. Det må grunnes med EPOXY PRIMER før påføring av reparasjonsmassen. Etter ca. 2 timer påføres reparasjonsmassen et lag EPOXY PRIMER.

### Sklisikker overflate

Dryss GRIP i den våte EPOXY PRIMER med FLOW FILLER. Forbruk ca. 2-3 kg GRIP/m<sup>2</sup>.

## EGENSKAPER

- Ekstrem god vedheftningsevne på betong, kantstein, puss, jern, stål, tre og keramiske materialer.
- Gir en meget rengjøringsvennlig overflate og en ekstrem god slitestyrke og kjemikaliebestandighet.
- Er bl.a. resistent overfor syreholdig fôr, melk, 1 % maur-, melke- eller eddiksyre.

## PRODUKTDATA

YL-gruppe 00.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 29.04.08

Prod. nr. 5190

NB. Se også separat brukerveiledning.



## Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

## Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

## Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se