

SEAL

Type

Lakk- og støvbinder til betong.

Bruksområde

Brukes til lasteramper, garasjer, inn- og utkjøringsramper, lager- og industrigulv, ganger, staller, fjøs o.l.

Bruksanvisning

Klar til bruk.

Forbehandling

Overflaten skal være helt tørr og ren før påføring, og betongen skal være ferdigherdet.

Påføring

Med malerrull eller myk kost i 2-3 strøk med 4 timers mellomrom, men påfør aldri mer enn betongen kan absorbere.

Brukt utstyr rengjøres med White Spirit.

Dekkevne

10-12 m² pr. liter pr. strøk.



Det behandlede området kan åpnes for fotgjengere etter 4 timer og for kjøretøyer etter 12 timer.

Full styrke oppnås etter 4 døgn.

Må ikke brukes ved temperaturer under +7°C og ikke over +38°C.

EGENSKAPER

- Frastøter vann, olje, fett, salt, kjemikalier, sterke syrer og syreholdig fôr samt hindrer nedbryting av betong.

PRODUKTDATA

YL-gruppe: 2

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 05.05.08

Prod. nr. 1730



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se