

# SCANTECH RUBBERMIX 2G

## PRODUKTBESKRIVNING

Polyuretanbaserad 2-komponents reparationsmassa som fäster på de flesta typer av plast. RUBBERMIX 2G härdar mycket snabbt och produkten förblir mycket elastisk (sträckning 190%). RUBBERMIX 2G är idealisk för mjuka, flexibla plaster och för gummireparationer på exempelvis transportband. RUBBERMIX 2G kan med fördel användas vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips.

## PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Svart
Härdning i 20° C	Dammtorr 1 min
Härdning i 20° C	Hanterbar 5 min
Härdning i 20° C	Fullt uthärdad 240 min
Max temperatur	-40°C- +90°C
Hårdhet	85 Shore A
Draghållfasthet	8 N/mm <sup>2</sup> , (2800 PSI)
Sträckning	190 %
Resistivitet	1,2 x 10 <sup>13</sup> Ω x cm
Förpackning	2 mix-system, 50 ml.

## BRUKSANVISNING

Rengör ytorna men Scantech ALLROUND CLEANER. "Rugga upp ytan" med ett slippapper. Öppna tuben och kontrollera att det är fritt flöde av båda komponenterna. Sätt på ett mixrör på tuben. Använd pistol anpassad för 2-mixsystem. Applicera RUBBERMIX 2G och låt produkten härdas.

För mer information se Säkerhetsdatablad.  
Produktblad utarbetat 08.12.2008  
Prod. nr. 870504

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se

### Suomi

NORDEN OLJE OY  
Volmarinkatu 15, FI-40720 Jyväskylä  
Puh +358 14 620 150, Faksi +358 14 620 158  
www.nordenolje.fi