

SCANTECH QUICK MIX

Produktbeskrivning

Tvåkomponents reparationsmassa/lim som fäster på de flesta typer av plast. QUICK MIX härdar på 5-10 minuter. QUICK MIX är idealisk för plaster. Fungerar även till ytreparationer på exempelvis transportband. QUICK MIX kan med fördel användas till extremt snabba säkra förankringar vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips.

Bruksanvisning

Rengör ytorna som skall repareras och ta bort lösa detaljer. "Rugga upp ytan" med ett slippapper. Sätt på ett mixrör på tuben. Använd pistol anpassad för 2-mixsystem vid behov. Applicera QUICK MIX på den skadade ytan. Låt produkten härda för att sedan bearbeta ytan. Förpackning: 2 mix-system, 50 ml.

EGENSKAPER

• Färg	Svart
• Härdtid dammtorr	ca. 5 minuter
• Vidhäftningstid/hanterbar	ca. 15 minuter
• Fullt uthärdad	ca. 8 timmar
• Temperaturutveckling vid härdning	+50°C
• Max temperatur	+100°C
• Hårdhet	80 Shore D
• Draghållfasthet	22 N/mm ²
• Skjuvhållfasthet	7-14 N/mm ²
• Sträckning	15%
• Resistivitet	4,8 x 10 ¹⁵ Ωxcm



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 29.09.10

Prod. nr. 870514

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se